



FICHE TECHNIQUE

KEIM BURRITO-HISTORISCH

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KEIM Burrito-Historisch est un mortier minéral spécial à base de chaux blanche hydratée, de chaux hydraulique, de chaux trass et de ciment blanc (moins de 3 %) pour la réalisation d'enduits sur site. La structure et le modelage peuvent être déterminés en ajoutant la granulométrie appropriée.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Pour les travaux d'enduit de fond et de finition dans les bâtiments anciens, ainsi que dans l'architecture traditionnelle et contemporaine.

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Densité du mortier frais: environ 1,7 kg/dm³

CLASSEMENT:

- Type d'enduit: GP
- Classe de résistance à la compression: CS II 1,5 -5,0 N/mm²
- Norme d'essai résistance à la compression: DIN EN 1015-11
- Résistance à la traction: $\geq 0,08$ N/mm²
- Modèle de rupture à la traction: A B
- Classement selon: DIN EN 998-1
- Norme d'essai adhérence: DIN EN 1015-12
- Classe d'absorption d'eau par capillarité: W2
- Norme d'essai absorption d'eau: DIN EN 1015-18
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (valeur μ): environ 20

TEINTES:

blanc/gris

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT:

Le support minéral doit être porteur, stable et non déformable. Avant l'application de l'enduit, il convient d'appliquer un mortier d'injection minéral conventionnel sur les supports non absorbants (par ex. maçonnerie en briques). Respecter le temps de prise et de séchage du mortier de giclage de 2 à 3 semaines.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

Température ambiante et du support ≥ 5 °C pendant l'application et le séchage. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des supports chauffés par le soleil. Protéger les surfaces du soleil, du vent et de la pluie pendant et après l'application.

FICHE TECHNIQUE – KEIM BURRITO-HISTORISCH

PRÉPARATION DU PRODUIT / GACHAGE / TRANSPORT:

Besoin en eau pour le gâchage : env. 5 L par sac de 25 kg.

Mélanger avec de l'eau propre et froide à l'aide d'un malaxeur ou d'une machine à crépir pour obtenir un enduit souple et bien stable.

CONSOMMATION:

environ 1,7 kg/m² par mm

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

PRÉPARATION:

Marquer à la truelle et compacter avec une planche en bois. Épaisseur d'application d'au moins 10 mm.

Temps d'ouverture env. 60 minutes à +20 °C. Le mortier durci ne doit pas être dilué ultérieurement.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR:

KEIM Burrito-Historisch doit être protégé d'un séchage trop rapide par le soleil ou le vent et maintenu humide si nécessaire.

RECOUVREMENT:

Selon les conseils techniques de notre service extérieur.

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer le matériel à l'eau aussitôt après utilisation. Après durcissement de l'enduit, nettoyer mécaniquement.

5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
25	kg	30	sac

6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
9 mois	sec au frais hors gel protéger de l'humidité

7. ÉLIMINATION

Nomenclature déchets:

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité.

CODE GIS:

9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation. Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.

